

OKAYAMA **ESD** S3S SR FO HRO**07529..NRNR****TIGE:**

microfibre hydrofuge et nylon.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:

fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc nitrile HRO avec absorption d'énergie au talon.

TAILLES:

38-48 (UK 5-13).

LIGNE ALLROAD

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MICROFIBRE HYDROFUGE ET COLLIER EN NYLON. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON AVEC SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC HRO CROSSGRIP. LÉGÈRES, DE HAUTE QUALITÉ ET DURABLES, IDÉALES POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR COMME EN INTÉRIEUR.

CE EN ISO 20345:2022

SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON* ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC CROSSGRIP HRO. ELLE PRÉSENTE UNE SCULPTURE IDÉALE POUR UNE ADHÉRENCE ET UNE STABILISATION MAXIMALES SUR LES SOLS GRAVIEREUX, BOUEUX ET ENNEIGÉS.

* Le phylon est un matériau plastique léger et résistant, fabriqué à partir de mousse EVA obtenue par injection d'air comprimé.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		REQUIREMENT	CROSS GRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Sculpture lamellaire pour une adhérence maximale.
- 02** Crampon anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 03** Grandes évacuations latérales pour l'eau, la boue et les débris.
- 04** Sculpture lamellaire pour une meilleure adhérence au glissement.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sur sol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).